

# BLANCOPRIM

Impression multi-supports acrylique alkyde en phase aqueuse



## QUALITÉS DOMINANTES

- **HOMOGÉNÉISE LA POROSITÉ DES FONDS ET RÉGULE LEUR ABSORPTION**
- **ADHÉRENCE ÉLEVÉE SUR ANCIENNES LAQUES ET ANCIENS VERNIS ALKYDES**  
*(voir mise en œuvre)*
- **FORT POUVOIR COUVRANT**
- **ANTIFLASH-RUST**
- **POLYVALENCE DES SUPPORTS**



## DESTINATION

### INTÉRIEUR - EXTERIEUR :

Sur toutes les surfaces verticales.

Murs et Plafonds, dans toutes les pièces d'habitation.

### SUBJECTILES :

Tous fonds peu poreux : anciennes peintures laquées, anciens vernis alkydes *(voir mise en œuvre)*. Enduit de ciment et dérivés. Plâtre et dérivés. PVC rigide dépoli. Menuiserie bois.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**ASPECT :** Mat

**RENDEMENT :** 10 à 12 m<sup>2</sup>/L

**TEMPS DE SÉCHAGE :** Sec en surface : 30 min.  
*(T°= 23°C et HR = 50%).* Recouvrable : environ 4-5h.

**CONDITIONNEMENTS :** 1L - 2,5L - 12L

**MISE À LA TEINTE :** Blanc et toutes teintes.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibre 10 mm
- Airless ou au pistolet traditionnel

### DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Sur fonds poreux à peu poreux, diluer de 0 à 15%.

**Ne pas diluer sur fonds non absorbants.**

## MISE EN OEUVRE **Respecter le NF D.T.U. 59.1**

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION
<b>Surfaces contaminées par des cryptogames</b>	Assainir avec un produit adapté à la nature de la contamination.
<b>Fonds superficiellement pulvérulents</b>	Brosser et épousseter.
<b>Anciennes surfaces brillantes ou satinées</b>	Dépolir les surfaces afin de les rendre légèrement rugueuses et épousseter.
<b>PVC rigides neufs, vernis, lasures et peintures laquées</b>	Poncer et épousseter. Faire un essai préalable pour vérifier l'adhérence <i>(se méfier des cires incluses dans certaines lasures)</i> .
<b>Fonds poudreux ou farinants</b>	Bien dépoussiérer le support. Imprimer exclusivement avec une de nos impressions fixantes et pénétrantes CORSIPRIM ou NANOPRIM
<b>Blanc gélatineux</b>	Laver à l'eau avec une éponge pour éliminer un maximum de produit.

Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.



# BLANCOPRIM

Impression multi-supports acrylique alkyde en phase aqueuse



Produit à consulter  
sur notre site

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.
- EXT : appliquer entre +5°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 80%.
- Imprimer préalablement les métaux ferreux avec un primaire antirouille.
- Ne pas appliquer directement sur les supports mélaminés, acier galvanisé neuf ou remis à neuf.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**DENSITÉ** 1,39 kg/dm<sup>3</sup>

**EXTRAIT SEC** 60% en poids - 43% en volume (±2%).

**CONSERVATION** 12 mois en emballage d'origine non entamé.  
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

**NF T36-005 :** Famille I - 7b<sub>2</sub>- 4a

**COV <sup>(1)</sup> :** Valeur limite UE de ce produit (cat A/g) : 30 g/L. Ce produit contient max. moins d'1 g/L COV.

**SÉCURITÉ :** Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites :  
[www.blancolor.com](http://www.blancolor.com) ou sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

**POINT ÉCLAIR :** Produit non inflammable.

<sup>1)</sup> Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

<sup>(\*)</sup> Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

**Edition du 16/07/22.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)

