

CORSIMUR ÉVOLUTION

Peinture mate isolante et sans tension aux huiles chaulées en phase solvant



- RÉNOVATION DES FONDS TACHÉS
- ISOLATION DES TACHES
- APPLICATION «MOUILLÉE SUR MOUILLÉE»
- EXCELLENTE OPACITÉ



DÉFINITION : Peinture mate de rénovation à fonction spéciale. La nature du liant à base d'huile chaulée confère à cette peinture en phase solvant, une très faible tension et un pouvoir isolant.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : Neufs, de rénovation ou d'entretien.
EMPLACEMENT : Intérieur.
DESTINATION : Sur plafonds.

CONDITIONNEMENTS : 3L - 10L

TEINTES : Livré en blanc.

Les colorants universels et machine sont incompatibles avec CORSIMUR ÉVOLUTION.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art et au DTU en vigueur pour la préparation des supports comme pour l'application. Travailler sur des supports convenablement préparés, conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés). Enduits de préparation des supports. Subjectiles bois et dérivés (panneaux et lames). Panneaux de fibres ou particules à liant ciment. Anciennes peintures en bon état, non écaillantes et bien adhérentes, même farinantes, vieux badigeons ou anciens fonds à la chaux. Fonds tachés par la fumée, la suie, l'humidité, la nicotine. Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas teinter.

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur de solvant produite par l'application.

Sur fonds non absorbants ou petites surfaces : Appliquer grassement la première couche, puis sur le fond encore mouillé lorsque la surface commence à mater, appliquer une deuxième couche normale et resserrer au rouleau à sec.

Sur fonds non absorbants et de grande surface : Un délai de 48 heures est indispensable entre chaque couche. Ne pas utiliser le produit en impression ou en sous-couche avant pose de papier peint : soigner les rechampis en cueillies pour éviter les décollements de papier peint par manque d'adhérence de la colle sur le produit.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C ou supérieure à 35 °C ni par humidité relative supérieure à 70 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

DILUTION : Prêt à l'emploi

MATÉRIEL :

- Brosse soies mixtes
- Rouleau polyamide tissé 12 mm
- Pistolet sans air : buse de Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 «mesh»/maille

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE :

8 à 9 m²/L et par couche

Rendement variable d'environ 20% en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application

TEMPS DE SÉCHAGE (T°=23°C et HR = 50%) :

- Sec en surface : 5h
- Recouvrable : environ 48h

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Au white-spirit immédiatement après usage

MODE D'APPLICATION	Technique "mouillé sur mouillé"	Technique traditionnelle
IMPRESSION	1 couche grasse de CORSIMUR ÉVOLUTION, puis lorsque le produit commence à mater en surface (environ 1h après), redoubler dans le frais avec CORSIMUR ÉVOLUTION	CORSIMUR ÉVOLUTION
FINITION		Après 48h de séchage 1 couche de CORSIMUR EVOLUTION sans tirer

Il est impératif de consulter les fiches techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.



CORSIMUR ÉVOLUTION

Peinture mate isolante et sans tension aux huiles chaulées en phase solvant



Produit à consulter
sur notre site

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE A L'USAGE :

Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée

Fonctions particulières : Par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :

Isolante, ne laisse pas réapparaître les taches de fumée, d'humidité ou de suie
Sans tension, ne tire pas sur les anciens fonds

Aspect mat uniforme

Insaponifiable

IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 2b

EXTRAIT SEC :

En poids : $69,5 \pm 2,0$ %

En volume calculé : $44,2 \pm 2,0$ %

MASSE VOLUMIQUE : $1,45 \pm 0,05$ kg/dm³

POINT D'ÉCLAIR : > 61°C. Produit non inflammable

PRÉSENTATION EN POT : Légèrement thixotrope

ASPECT DU FEUIL SEC :

Très mat

Indice de brillant à 85° = 2

Poché fin

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTROLE QUALITÉ : Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SECURITE EN CAS D'INCENDIE : Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNEES DE SECURITE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou quickfds.com.

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE : Accessible sur le site www.blancolor.com ou sur la base INIES/CSTB.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE cat. A/g : 350 g/l. Ce produit contient moins de 349 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI : NF DTU 59.1.

ENTRETIEN OU RÉNOVATION DU REVÊTEMENT : **Entretien courant :** Lessivage et rinçage à l'aide d'une éponge. **Rénovation :** Selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

RECOMMANDATIONS relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus : Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS : Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 11.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI : Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

Edition du 02/05/24. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

