

EDELMAT PREMIUM

Peinture alkyde acrylique semi-tendue
en phase aqueuse



QUALITÉS DOMINANTES

- EXCELLENTE OPACITÉ
- TRÈS BELLE BLANCHEUR
- APPLICATION AISÉE
- SÉCHAGE RAPIDE
- ANTIFLASH-RUST
- IDÉALE CHANTIERS HQE®



DESTINATION

INTÉRIEUR :

Sur murs et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

EXTÉRIEUR :

Sur toutes les surfaces verticales protégées des intempéries.

SUBJECTILES :

Plâtre et dérivés. Enduits à l'eau et dérivés. Ciment et dérivés. Anciennes peintures.

Sur fer, prévoir au préalable une couche de primaire antirouille.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ASPECT :** Mat profond
- BRILLANCE :** < 2 UB sous 85°
- RENDEMENT :** 10 à 12 m²/L
- TEMPS DE SÉCHAGE :** Sec en surface : 30min.
(T°=23°C et HR = 50%).
Recouvrable : environ 4h
- CONDITIONNEMENTS :** 1L - 2,5L - 12L
- MISE À LA TEINTE :** Blanc et toutes teintes.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibre 10 mm (sur murs) à 14 mm (sur plafonds).
- Airless

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Brosse et rouleaux : Ne pas diluer.

Airless : Diluer uniquement la 1^{ère} couche de 5 à 10%.

MISE EN OEUVRE **Respecter le NF D.T.U. 59.1**

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION	PRIMAIRE*	FINITION
Anciennes peintures bien adhérentes	Lessiver et rincer.	EDELPRIM'O ou EXTRAPRIMER EVOLUTION	2 couches D'EDELMAT PREMIUM
Fonds peu poreux et anciennes peintures brillantes et satinées	Lessiver et rincer si nécessaire .	EDELPRIM'O ou EXTRAPRIMER EVOLUTION	
Fonds très poreux ou alcalins	Poncer légèrement et épousseter.	CORSIPRIM ou NANOPRIM	

*Impressions recommandées. Autres impressions / primaires possibles : nous consulter.
Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.



EDELMAT PREMIUM

Peinture alkyde acrylique semi-tendue en phase aqueuse



Produit à consulter
sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.
- EXT : appliquer entre +5°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 80%.
- Teintes foncées en extérieur : Y > 35%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,56 kg/dm ³
EXTRAIT SEC	59% en poids - 37% en volume (±2%).
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

NF T36-005 :	Famille I - 7b ₂ - 4a
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE :	Classe 2 ⁽²⁾
COV ⁽³⁾ :	Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient max. 15 g/L COV.
SÉCURITÉ :	Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites : www.blancolor.com ou sur www.quickfds.fr
POINT ÉCLAIR :	Non inflammable.

¹⁾ EXCELL + : Label délivré par le laboratoire EXCELL pour garantir la qualité de l'air des locaux industriels et agricoles destinés à abriter des denrées ou des lieux de vie de haute qualité environnementale.

²⁾ Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues.

³⁾ Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

⁽⁴⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 07/04/22. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

