

EDELMA VELOUTÉ



Fabriqué
en
FRANCE

INT
EXT



Peinture alkyde acrylique semi-tendue en phase aqueuse

QUALITÉS DOMINANTES

- ASPECT VELOUTÉ, SEMI-TENDU
- BONNE OPACITÉ
- APPLICATION AISÉE
- LESSIVABLE
- IDÉALE CHANTIERS HQE®, LEED®, BREEAM®
- GARNISSANTE



DESTINATION

INTÉRIEUR :

Sur murs et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

EXTÉRIEUR :

Sur toutes surfaces verticales ou horizontales protégées des intempéries.

SUBJECTILES :

Plâtre et dérivés. Enduits à l'eau et dérivés. Ciment et dérivés. Anciennes peintures. Revêtements à peindre. Sur fer, prévoir au préalable une ou deux couches de primaire antirouille.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT :	Mat velouté
BRILLANCE :	5 UB sous 60° - 12 UB sous 85°
RENDEMENT :	8 à 10 m ² /L
TEMPS DE SÉCHAGE :	Sec en surface : 1h (T°=23°C et HR = 50%). Recouvrable : environ 4h
CONDITIONNEMENTS :	1L - 2,5L - 12L
MISE À LA TEINTE :	Blanc et toutes teintes.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibre 10 mm (sur murs) à 14 mm (sur plafonds).
- Airless : buse Ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtre de 100 «mesh» / maille.

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Brosse et rouleaux : Ne pas diluer.

Airless : Diluer de 0 à 5%.

MISE EN OEUVRE Respecter le NF D.T.U. 59.1

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION ^(*)	IMPRESSION ^(**)	FINITION
Anciennes peintures bien adhérentes	Lessiver et rincer.	EDELPRIM'O ou EXTRAPRIMER EVOLUTION	1 à 2 couches D'EDELMA VELOUTÉ PREMIUM
Fonds peu poreux et anciennes peintures brillantes et satinées	Lessiver et rincer si nécessaire .	EDELPRIM'O ou EXTRAPRIMER EVOLUTION	2 couches D'EDELMA VELOUTÉ PREMIUM
Fonds très poreux ou alcalins	Poncer légèrement et épousseter.	CORSIPRIM ou NANOPRIM	
Revêtements à peindre	-		

(*) Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'apprêt (notamment enduisage).

(**) Impressions recommandées. Autres impressions / primaires possibles : nous consulter.

Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.

Blancolor

BLANCOLOR - Rue de Mousselière 30133 LES ANGLES - FRANCE

Tél : +33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : +33 (0)4 90 15 22 51

www.blancolor.com



EDELMAT VELOUTÉ



Produit à consulter
sur notre site

Peinture alkyde acrylique semi-tendue en phase aqueuse

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%. Ne pas appliquer sur bois contenant plus de 12% d'humidité en masse.
- EXT : appliquer entre +5°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 80%. Ne pas appliquer sur bois massif contenant plus de 18% d'humidité en masse.
- En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7). Seules les teintes avec un Y > 35% sont admises en extérieur.
- Intégrité des aliments : EDELMAT VELOUTÉ PREMIUM bénéficie du label EXCEL+ ambiance intérieure qui atteste du non dégagement de substances susceptibles d'altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où le produit est appliqué (notamment chais, caves, cuveries,...). N'est pas destiné au contact direct avec les aliments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DENSITÉ** 1,34 kg/dm³ (en blanc).
- EXTRAIT SEC** 59% en poids - 43% en volume (±2%).
- CONSERVATION** 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

- NF T36-005 :** Famille I-7b₂-4a
- RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE :** Classe 1⁽²⁾.
- COV⁽³⁾ :** Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient max. 1 g/L COV.
- SÉCURITÉ :** Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites :
www.blancolor.com ou sur www.quickfds.fr
- POINT ÉCLAIR :** Non inflammable.

¹⁾ EXCEL + : Label délivré par le laboratoire EXCELL pour garantir la qualité de l'air des locaux industriels et agricoles destinés à abriter des denrées ou des lieux de vie de haute qualité environnementale.

²⁾ Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs, après 21 jours de séchage. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues.

³⁾ Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

^(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 07/04/22. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

