

MATISSIME

Peinture mate non lustrante pour la décoration haut de gamme



QUALITÉS DOMINANTES

- EXCELLENTE RÉSISTANCE AU NETTOYAGE
- POLYVALENCE DES SUPPORTS
- GARNISSANT ÉLEVÉ
- EXCELLENTE OPACITÉ
- FINITION SOIGNÉE DE DÉCORATION
- LESSIVABLE ⁽¹⁾



DESTINATION

INTÉRIEUR :

Sur murs intérieurs, boiseries.

SUBJECTILES :

Plâtre et dérivés. Enduits à l'eau. Supports pré-imprimés : panneaux de particules, menuiseries bois, portes pré-peintes. Béton, enduit de ciment. Anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ASPECT :** Très Mat
- BRILLANCE :** < 3 UB sous 85°
- RENDEMENT :** 10 à 12 m²/L
- TEMPS DE SÉCHAGE :** Sec en surface : 2h.
(T°=23°C et HR = 50%).
Recouvrable : environ 6h
- CONDITIONNEMENTS :** 1L - 2,5L - 10L
- MISE À LA TEINTE :** Blanc et toutes teintes.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibre polyester tissé 9 à 13 mm
- Rouleau microfibre HD 6 à 12 mm

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Brosse et rouleau : Diluer de 0 à 5% en couche intermédiaire et sans dilution en couche de finition.

MISE EN OEUVRE Conformément au NF D.T.U. 59.1

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION	PRIMAIRE*	FINITION
Anciennes peintures mates bien adhérentes	Lessiver et rincer.	BLANCOPRIM ou EXTRAPRIMER EVOLUTION	2 couches de MATISSIME
Fonds peu poreux et anciennes peintures brillantes et satinées	Si nécessaire : Lessiver et rincer.	BLANCOPRIM ou EXTRAPRIMER EVOLUTION	
Fonds très poreux ou alcalins	Poncer légèrement et épousseter.	CORSIPRIM ou NANOPRIM	

*Impressions recommandées. Autres impressions / primaires possibles : nous consulter.
Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.



MATISSIME

Peinture mate non lustrante pour la décoration haut de gamme



Produit à consulter
sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer directement sur bois taniques tels que le chêne ou le châtaignier.
- Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12% d'humidité en masse.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C et par humidité relative > 70%.
- Du fait de son fort pouvoir pénétrant, on ne doit pas appliquer le produit sans avoir imprimé le support.
- Résistance accrue au lustrage : le produit est formulé avec des charges spéciales réduisant significativement le lustrage (zone brillante) produit par frottement des étoffes ou des corps mous. Marque ou est rayé par des corps durs.
- Pour la réalisation de teintes vives comme les jaunes et les rouges, prévoir une première couche dite "fausse teinte" pour obtenir une opacité maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ 1,46 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC 62% en poids - 45% en volume (±2%).

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

NF T36-005 : Famille I - 7b₂

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE : Classe 1⁽²⁾

COV⁽³⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient max. 29 g/L COV.

SÉCURITÉ : Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites :
www.blancolor.com ou sur www.quickfds.fr

POINT ÉCLAIR : Non inflammable.

⁽¹⁾ Le film de peinture atteint sa résistance optimale après 21 jours. Lessivage possible à l'aide d'une éponge non abrasive humide et quelques gouttes de savon noir ou de liquide vaisselle. De manière générale, privilégier le lavage à l'eau claire.

⁽²⁾ Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues.

⁽³⁾ Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

⁽⁴⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 07/04/22. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

