

# PEINTURE METAL

## Peinture d'aspect métallisé uniforme ou brossé

[www.domaterra.fr](http://www.domaterra.fr)

### DESTINATION :

**INTERIEUR** - Murs et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation

**SUBJECTILES conformes au NF DTU 59.1** : Plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits à l'eau, béton et briques de parement, anciennes peintures convenablement lessivées et imprimées. Sur fer, prévoir au préalable une couche d'antirouille.

**MISE A LA TEINTE** : 40 teintes sont disponibles et réalisables en machine à teinter (cf nuancier).

### QUALITES DOMINANTES :

Effet étincelant du plus bel aspect - Diversité du décor en fonction des techniques utilisées

### CARACTERISTIQUES GENERALES :

	ASPECT	DENSITE	RENDEMENT	SECHAGE	CONDITIONNEMENTS
<b>PEINTURE METAL</b>	Satiné	1,07	15 à 20 m <sup>2</sup> /L	4 h au toucher recouvrable 12h	0,5L - 2,5L
<b>VERNIS POUR PEINTURE METAL</b>	Incolore	1,03	10 m <sup>2</sup> /L	30 min au toucher recouvrable 2h	0,5L

**CONSERVATION** : 1 an en emballage non entamé

**NETTOYAGE DES OUTILS et DILUTION** : Eau



(1)

### CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES :

**NF T36-005** : Famille I - 7b<sub>2</sub>

**COV** <sup>(2)</sup>

Peinture Métal : Valeur limite UE de ce produit (cat A/I) : 200 g/L. Ce produit contient max. 50 g/L COV<sup>(2)</sup> prêt à l'emploi

Vernis pour PM : Valeur limite UE de ce produit (cat A/e) : 130 g/L. Ce produit contient max. 53 g/L COV<sup>(2)</sup> prêt à l'emploi

**SECURITE** : Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(2) composés organiques volatils

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer entre +8°C et +35°C et HR < 70%

**STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DE LA CHALEUR**

## PREPARATION DES FONDS


Doit être conforme aux règles de l'art et au D.T.U. en vigueur. Travailler sur des fonds sains, secs et propres. Les fonds très poreux ou alcalins devront être préalablement imprimés avec une impression adaptée. Supprimer toutes les imperfections du support et les anciennes peintures mal adhérentes. Enlever tous résidus ou peintures écaillées. Poncer les surfaces lisses ou brillantes.

## MATERIEL D'APPLICATION (photo 1)

Peinture Métal : Effet uniforme : Pistolet basse pression.

Effet brossé : Rouleau microfibres 10 mm et spalter.

Vernis pour Peinture Métal : Rouleau laqueur, pistolet.



1

## APPLICATION

### Pour un effet brossé vertical :

Sous-couche domaterra teintée selon la finition choisie - Dilution eau : 0 à 10 %.

Application : 1 ou 2 couches si nécessaire pour obtenir l'opacité - Au rouleau microfibres (photo 2) et spalter verticalement (photo 3) - Séchage 4 heures.

2

3

4

5

6

+

Peinture Métal :

Non diluée et bien mélangée.

Application : 2 couches - Au rouleau microfibres 10 mm par bandes verticales d'environ 50 cm de large sur toute la hauteur du mur (photo 4). Lisser immédiatement verticalement au spalter toujours dans le même sens (photo 5). Séchage 12h avant une seconde couche identique.

### Pour un effet brossé aléatoire :

Sous-couche domaterra teintée selon la finition choisie - Dilution eau : 0 à 10 %

Application : 1 ou 2 couches si nécessaire pour obtenir l'opacité - Au rouleau microfibres (photo 2) Séchage 4 heures.

+

Peinture Métal :

Non diluée et bien mélangée.

Application : 2 couches - Au rouleau par surface de 1m<sup>2</sup> (photo 4) puis brosser au spalter de façon irrégulière et aléatoire (photo 6). La seconde couche sera appliquée de la même manière en prenant soin de ne pas arrêter le rouleau aux mêmes endroits que lors de la première couche.

### Pour un effet uniforme :

La peinture métal doit être appliquée au pistolet basse pression préalablement dilué avec 8 % d'eau maxi. Dans ce cas, application en deux passes : la première en voile d'accroche très léger et une deuxième dans le frais, à épaisseur normale.

**Application sur finition SIROCCO** : Ne pas diluer, produit prêt à l'emploi mais bien mélanger.

Après complet séchage du décor SIROCCO, entre 6 et 8h, appliquer une couche de PEINTURE METAL au spalter de façon irrégulière et aléatoire (photo 6). Faire un essai préalable d'association des couleurs entre les deux systèmes.

**Protection** : Utile sur des zones à passages intensifs ou en cas de manipulations répétées. Bien remuer le Vernis pour Peintures Métal. Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. S'applique au rouleau laqueur ou au pistolet.

Sur la surface parfaitement sèche, appliquer 1 à 2 couches croisées selon la porosité et le relief du support, à 2h d'intervalle. Le vernis intensifiant la teinte, il est nécessaire de faire un essai préalable.

## ATTENTION PARTICULIERE :

La Peinture Métal présente après séchage un léger tack résiduel qui disparaît au bout de quelques jours.

