

RESPIR'O BOIS

Peinture microporeuse aux résines acryliques en phase aqueuse

Fabriqué
en
FRANCE

INT
EXT



QUALITÉS DOMINANTES

- EXCELLENT GARNISSANT
- DURABILITÉ REMARQUABLE
- SÉCHAGE RAPIDE
- CONTIENT UN ANTIROUILLE INSTANTANÉ
- MICROPOROSITÉ ÉLEVÉE
- GRANDE SOUPLESSE



DESTINATION

INTÉRIEUR : Menuiseries de finition.

EXTÉRIEUR : Menuiseries et bardages.

SUBJECTILES :

Bois, huisseries, portes, fenêtres, bardage, clôtures, charpentes, lambris, clins, dessous de toit, panneaux dérivés du bois, toutes structures en bois massif. Sur fer, prévoir au préalable une couche de primaire anti-rouille.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT :	Demi-brillant tendu
BRILLANCE :	60 UB sous 60° (après 7 jours)
RENDEMENT :	10 à 12 m ² /L
TEMPS DE SÉCHAGE : (T° = 23°C et HR = 50%).	Sec en surface : 2h. Recouvrable : environ 6h.
CONDITIONNEMENTS :	1L - 2,5L - 10L
MISE À LA TEINTE :	Blanc et toutes teintes.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibre 5 à 10 mm
- Rouleau laqueur 5 mm
- Airless

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Airless : Diluer de 5 à 10%.

MISE EN OEUVRE **Respecter le NF D.T.U. 59.1**

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION	PRIMAIRE*	FINITION
Bois neufs	Poncer, dégraisser si nécessaire. Vérifier la teneur en humidité du bois : 18% maxi en extérieur. Dépoussiérer les surfaces.	RESPIR'O BOIS dilué avec 10% d'eau	INT : 1 à 2 couches de RESPIR'O BOIS EXT : 2 couches de RESPIR'O BOIS
Bois gras	Dégraisser à l'aide d'un solvant aromatique type naphta et imprimer aussitôt.	RESPIR'O BOIS dilué avec 5 à 10% d'eau	
Bois tanniques	Poncer et dépoussiérer. Eviter les impressions en phase aqueuse.	IMPRESSION BOIS diluée avec 5 à 10% de white-spirit	
Bois grisaille ou d'aspect inégal (non tanniques)	Poncer et dépoussiérer. Utiliser RESPIR'O BOIS (teinte AL0251 ou autre) comme égaliseur de teinte.	RESPIR'O BOIS dilué avec 20% d'eau	
Travaux d'entretien	Nettoyage par des moyens mécaniques et chimiques appropriés.	-	
Travaux de rénovation	Sur anciens fonds partiellement ou totalement dégradés, fonds d'épaisseur ≥ 100 µm ou d'autres revêtements incompatibles : remise à nu du bois.	RESPIR'O BOIS dilué avec 10% d'eau	

*Impressions recommandées. Autres impressions / primaires possibles : nous consulter. Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.

Blancolor[®]

BLANCOLOR - Rue de Mousselière 30133 LES ANGLÉS - FRANCE
Tél : +33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : +33 (0)4 90 15 22 51
www.blancolor.com



RESPIR'O BOIS

Peinture microporeuse aux résines acryliques en phase aqueuse



Produit à consulter
sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : Appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.
Ne pas appliquer sur bois contenant plus de 12% d'humidité en masse.
- EXT : Appliquer entre +5°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 80%.
Ne pas appliquer sur bois massif contenant plus de 18% d'humidité en masse.
- En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7).
- Les travaux de peinture ne devront jamais être exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc).
- Ne convient pas dans les cas suivants : bois fendillés ou déformés, bois grisailés ou gercés, essence de bois non répertoriées pour un usage extérieur, exsudations de bois résineux, humidité excessive du bois lors de la mise en œuvre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ	1,25 kg/dm ³
EXTRAIT SEC	50% en poids - 37% en volume (±2%).
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

NF T36-005 :	Famille I - 7b ₂
COV ⁽²⁾ :	Valeur limite UE de ce produit (cat A/d) : 130 g/L. Ce produit contient max. 1 g/L COV.
SÉCURITÉ :	Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites : www.blancolor.com ou sur www.quickfds.fr
POINT ÉCLAIR :	Non inflammable.

¹⁾ EXCELL + : Label délivré par le laboratoire EXCELL pour garantir la qualité de l'air des locaux industriels et agricoles destinés à abriter des denrées ou des lieux de vie de haute qualité environnementale.

²⁾ Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

^(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 05/07/21. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

