UNIPRIM'O

Impression acrylique insaponifiable

INT

EAU

QUALITÉS DOMINANTES

- **GARNISSANT**
- **INSAPONIFIABLE**
- **TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX**
- **ANTIFLASH-RUST**
- **UNIFORMISE LE SUPPORT**
- **BONNE OPACITÉ**

DESTINATION

INTÉRIEUR :
Sur murs et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES :
Plâtres et dérivés. Enduits à l'eau. Béton, maçonnerie, enduits hydrauliques. Bois et dérivés. Revêtements muraux à peindre.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT : Mat

RENDEMENT : 9 à 11 m²/L

TEMPS DE SÉCHAGE : *(T°=23°C et HR = 50%).*
Sec en surface : 30 min.
Recouvrable : environ 4-5h.

CONDITIONNEMENTS : 2,5L - 15L

MISE À LA TEINTE : Blanc et teintes pastels.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- **Brosse**
- **Rouleau microfibre 10 mm**
- **Rouleau texturé ou tissé 12 mm**
- **Airless**

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL : EAU
Brosse et rouleaux : peu ou pas diluer.
Airless : Ne pas diluer et utiliser une buse 515, sortie à 200 bars.

MISE EN OEUVRE Respecter le NF D.T.U. 59.1

Travailler sur des fonds sains, secs et propres.

	PRÉPARATION
Anciennes peintures bien adhérentes	Lessiver et rincer si nécessaire. Egrenage. Poncer et épousseter préalablement les peintures satinées et brillantes.
Fonds très poreux ou alcalins	Imprimer avec CORSIPRIM ou NANOPRIM.

Il est impératif de consulter les fiches techniques citées ci-dessus avant mise en peinture.

BLANCOLOR - Rue de Mousselière 30133 LES ANGLES - FRANCE
Tél : +33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : +33 (0)4 90 15 22 51
www.blancolor.com

UNIPRIM'O

Impression acrylique insaponifiable

Produit à consulter sur notre site

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- INT : appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.
- Ne convient pas sur bois tanniques. Préférer une impression en phase solvant telle que CORSIPRIM.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ 1,46 kg/dm^3

EXTRAIT SEC 58% en poids - 39% en volume (±2%).

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES RÈGLEMENTAIRES

NF T36-005 : Famille I - 7b$_2$

COV [1] **:** Valeur limite UE de ce produit (cat A/g) : 30 g/L. Ce produit contient max. 15 g/L COV.

SÉCURITÉ : Se reporter à la Fiche De Sécurité (FDS) conforme à la législation en vigueur disponible sur les sites : www.blancolor.com ou sur www.quickfds.com

POINT ÉCLAIR : Non inflammable.

[1] Composés Organiques Volatils. (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

[*] Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions).

Edition du 13/09/23. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.blancolor.com

Blancolor®

BLANCOLOR - Rue de Mousselière 30133 LES ANGLES - FRANCE
Tél : +33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : +33 (0)4 90 15 22 51
www.blancolor.com